KENITEX
TUDO TEM A SUA COR

KENSOFT

Tinta Plástica Semiacetinada

Identificação técnica

Tinta baseada em emulsão de copolímero acrílico e pigmentos selecionados, apresentando um acabamento semi-acetinado de alta qualidade e um nível elevado de cobertura.

Campo de utilização

Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque e gesso cartonado, em paredes e tetos. Excelente resistência à sujidade e facilidade de limpeza, excelente resistência aos polimentos húmidos e secos, boa resistência ao desenvolvimento de fungos e boa aplicabilidade. Produto para utilização em interiores.

Características físicas

Cor	Branca e cores.
Acabamento	Liso, semiacetinado.
Brilho	12 ± 2 – ângulo 60º.
Densidade	1,21 ± 0,05 – na cor branca.
Viscosidade	104 ± 4 KU.
Teor de sólidos	50 ± 2%, em volume – na cor branca.
Ponto de inflamação	> 100ºC.
Tempo de secagem	Superficial: 45 minutos Para repintura: 4 – 6 horas.
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

Preparação do substrato

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gorduras ou poeiras. Em substratos mais alcalinos, aplicar previamente **Ripofix.**
Sobre estuques e gesso cartonado, usar o primário **Ripoprim.**
Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente **Kenisol**.

Processo de aplicação

Trincha, rolo antigota e pistola.

Diluente

Água.

Esquema de aplicação

Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:
- A primeira, com o **Kensoft** diluído entre 5 e 10%;
- As seguintes, com **Kensoft** ligeiramente diluído (até ao máximo de 5%).

Rendimento prático

12 – 14m²/L/demão.

Diluente de limpeza do equipamento de aplicação

Água.

Condições ambientais de aplicação e secagem

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30ºC e a humidade atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores apresentados são indicativos e são determinados em ambiente laboratorial controlado **(T = 23 ± 2ºC e HR = 50 ± 5%)**. Consoante a cor do produto (se for o caso), algumas características poderão variar sensivelmente. A pedido, a **KENITEX** disponibiliza o boletim de análise correspondente ao fabrico fornecido. As características do produto e as condições descritas são resultado de ensaios laboratoriais e de campo, escolhidos caso a caso e suscetíveis de alteração sem aviso prévio, no sentido de melhoria da qualidade. O comportamento esperado do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas que vier a estar sujeito. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos da **KENITEX.**