

REF. PRODUTO	4630 (acetinado) 4635 (brilhante)
ITC Nº	557

## INFORMAÇÃO TÉCNICO / COMERCIAL

# Bondex Universal

Interior/ Exterior

1. Descrição	Verniz para madeiras, formulado com resinas alquídicas e alquídicas modificadas com uretano, rigorosamente selecionado e controlado.																					
2. Utilização	Para envernizamento de superfícies de madeira, em interiores e exteriores.																					
3. Propriedades	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fácil aplicação.</li><li>• Excepcional lacagem.</li><li>• Boa resistência à "queda" de brilho (em exteriores).</li><li>• Possui uma variedade de cores</li></ul>																					
4. Características	<table><tr><td>- Cor: incolor e cores</td><td><b>Refª 4630</b></td><td><b>Refª 4635</b></td></tr><tr><td>- Brilho: acetinado</td><td></td><td>- Brilho: brilhante</td></tr><tr><td>- Densidade: 0,95+/-0,02 (a 23°C)</td><td></td><td>- Densidade: 0,94 (a 23°C)</td></tr><tr><td>- Viscosidade: 75-85 s ISO 6 (a 23°C)</td><td></td><td>- Viscosidade: 65-75 s ISO 6 (a 23°C)</td></tr><tr><td>- Sólidos em volume: 50,9%</td><td></td><td>- Sólidos em volume: 51,3%</td></tr><tr><td>- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)</td><td></td><td>- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)</td></tr><tr><td>- Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 500g/l (2007), 400 g/l (2010). Este produto contém no máx: 398 g/l COV</td><td></td><td>- Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 500g/l (2007), 400 g/l (2010). Este produto contém no máx: 399 g/l COV</td></tr></table>	- Cor: incolor e cores	<b>Refª 4630</b>	<b>Refª 4635</b>	- Brilho: acetinado		- Brilho: brilhante	- Densidade: 0,95+/-0,02 (a 23°C)		- Densidade: 0,94 (a 23°C)	- Viscosidade: 75-85 s ISO 6 (a 23°C)		- Viscosidade: 65-75 s ISO 6 (a 23°C)	- Sólidos em volume: 50,9%		- Sólidos em volume: 51,3%	- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)		- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)	- Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 500g/l (2007), 400 g/l (2010). Este produto contém no máx: 398 g/l COV		- Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 500g/l (2007), 400 g/l (2010). Este produto contém no máx: 399 g/l COV
- Cor: incolor e cores	<b>Refª 4630</b>	<b>Refª 4635</b>																				
- Brilho: acetinado		- Brilho: brilhante																				
- Densidade: 0,95+/-0,02 (a 23°C)		- Densidade: 0,94 (a 23°C)																				
- Viscosidade: 75-85 s ISO 6 (a 23°C)		- Viscosidade: 65-75 s ISO 6 (a 23°C)																				
- Sólidos em volume: 50,9%		- Sólidos em volume: 51,3%																				
- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)		- Ponto de Inflamação: 21-55°C (de acordo com a Directiva Preparações Perigosas 1999/45/CE)																				
- Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 500g/l (2007), 400 g/l (2010). Este produto contém no máx: 398 g/l COV		- Valor limite da UE para este produto (subcat A/e): 500g/l (2007), 400 g/l (2010). Este produto contém no máx: 399 g/l COV																				
5. Preparação da superfície	De um modo geral, as superfícies devem estar bem limpas, desengorduradas e secas, isentas de poeiras, gorduras ou ceras ( utilizar o <b>Removedor de Cera refª 2102</b> ). Em superfícies "vidradas" e rijas é conveniente efectuar uma lixagem geral, de modo a criar uma melhor base de aderência.  No caso da superfície já estar pintada ou envernizada, deve-se remover a tinta ou verniz mal aderente, por lixagem ou com o <b>Bondex Decapante para Madeiras refª 8014</b> .																					
6. Aplicação	<b>Madeiras novas:</b> Aplicar 2 demãos de <b>Bondex Tratamento refª 4380</b> . Em acabamentos com poro à vista, aplicar 2-3 demãos de verniz, procedendo a uma ligeira passagem à lixa entre as demãos. Em interiores, para acabamentos com poro fechado, aplicar 1-2 demãos de <b>Bondex Tapa-Poros refª 4690</b> e, após lixagem, 2 demãos de verniz.  <b>Madeira já envernizada:</b> Após lixagem (com lixa fina, para despolir), aplicar 1 ou 2 demãos de verniz, procedendo a ligeira lixagem entre demãos.																					
7. Sistema de aplicação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trincha ou rolo: sem diluição.</li></ul>																					
8. Rendimento	12-14 m <sup>2</sup> /L (por demão)																					
9. Secagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ao tacto: 2-3 horas ( a 23°C)</li><li>• Entre demãos : aprox. 24h</li><li>• Para utilização: aprox 24h</li></ul>																					
10. Limpeza	Diluyente <b>Sintal refª 1205</b> ou <b>Sintético refª 8003</b> .																					
11. Indicações importantes	<ul style="list-style-type: none"><li>• O verniz acetinado após algum tempo de armazenagem, tem tendência a apresentar um ligeiro depósito facilmente dispersável. Recomenda-se pois, uma homogeneização do produto antes da aplicação.</li><li>• O verniz acetinado não tem resistência no exterior.</li></ul>																					

*Nota:* Os valores apresentados como características são apenas como orientação geral. Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte os nossos Serviço a Cliente 808502000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.



**DYRUP**

TINTAS DYRUP, S.A.  
Rua Cidade de Goa, 26  
2686-997 Sacavém  
Tel.: +351 21 841 02 00  
www.dyrup.pt