

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



DESCRIÇÃO

S1000 Universal Polyester Putty é um betume prático que faz parte do compacto sistema de repintura Syrox. Tem boa aderência sobre substratos da maioria dos veículos.



CARACTERÍSTICAS:

- APLICAÇÃO SUAVE; PERMITE OBTER UM SUBSTRATO UNIFORME.
- FÁCIL DE LIXAR.

PRODUTOS:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- BPO HARDENER PASTE RED



SYROX REFINISH SYSTEM

CLEARCOAT:

- S5000 HS TOP CLEAR
- S5100 AIR DRY CLEAR SCRATCH RESISTANT

BASECOAT:

- S100-S940 WATERBORNE BASECOAT

UNDERCOATS:

- S1000 UNIVERSAL POLYESTER PUTTY
- S3020 SANDING SURFACER LIGHT GREY
- S3060 SANDING SURFACER DARK GREY
- S2000 1K WASH PRIMER
- S2500 PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Restrito a utilizadores profissionais!

FICHA TÉCNICA

S1000

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO E SUPERFÍCIE



- Aço, painéis de aço galvanizado ou alumínio "macio" lixados e desengordurados.
- Pintura original ou antiga bem lixada e desengordurada.
- Aparelho 2K / Primário Aparelho 2K, bem seco e lixado.
- Primário OEM (cataforese), lixado finamente muito bem desengordurado.
- Substratos poliéster reforçados com fibra de vidro, livres de agente desmoldante, bem limpos e lixados.

MISTURA DO PRODUTO



com BPO HARDENER PASTE RED:

- 2% a 15-25°C
- 1% a > 25°C



- 5 - 6 min / 20°C (com 2% BPO HARDENER PASTE RED)

Em conformidade com COV, de acordo com a directiva 2004/42/UE. 2004/42/IIB(b)(250)250. O valor limite permitido para este produto pela UE (categoria de produto: IIB.b) na sua forma pronta a aplicar é de um máximo de 250 g/l de COV. O teor em COV deste produto na forma pronto a aplicar é máx. 250 g/l.



APLICAÇÃO:

Com espátula de betumes



SECAGEM



OU



2-3 min a 50% potência (onda curta)



LIXAGEM

Seco com P80 - P240



REPINTURA

Com Aparelho 2K seguido de acabamento



OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

Não se recomenda o uso sobre primários 1K, wash primers, produtos de fundo ou acabamentos termoplásticos.



SEGURANÇA

- Este produto está classificado de acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP).
- É fortemente recomendado a utilização de equipamento de protecção pessoal durante a aplicação.
- Antes da utilização, consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto. Respeitar as normas de segurança indicadas na embalagem.

Todos os outros produtos referidos no sistema de pintura são da Syrox®. As propriedades do sistema não serão válidas quando o material relacionado é utilizado em combinação com quaisquer outros materiais ou aditivos que não pertencem à Syrox®, salvo expressamente indicado em contrário.