

Ficha Técnica.

Permacron® Antisilicone 8510.

O Permacron® Antisilicone 8510 pode ser adicionado aos esmaltes Permasolid® para prevenir a formação de crateras (olhos de peixe), provocadas por silicone, em substratos contaminados.

Restrito a utilizadores profissionais!
RA Ficha Técnica nº 8510/04/2007-PT



Campo de aplicação

Aditivo para:

Esmaltes acrílicos, para prevenir a formação de crateras provocadas por silicone.

Utilização:

Se aparecerem crateras quando o pintor inicia a aplicação do esmalte, o Permacron® Antisilicone é adicionado à mistura pronta a aplicar.

Dosagem:

Adicionar 1 tampa = 25 ml (5%)
Permacron® Antisilicone 8510 a 500 ml de mistura pronta a aplicar de esmalte e misturar bem.

Notas especiais:

O Antisilicone não é recomendado como medida preventiva.

A pulverização de esmalte misturado com antisilicone não deve entrar em contacto com outras superfícies que ainda irão ser pintadas.

Limpar cuidadosamente o equipamento, logo após a utilização.

Destruir as latas vazias imediatamente.

Dados técnicos.

Densidade:

0,87 g/cm³

Ponto de inflamação:

Superior a +23 °C

Armazenamento.

Estabilidade:

6 meses em latas de origem bem fechadas

A informação fornecida neste documento foi cuidadosamente por nós seleccionada e organizada, sendo baseada nos nossos melhores conhecimentos sobre o assunto à data da emissão. A Informação foi disponibilizada apenas com fins informativos. Não poderemos ser responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição. Cabe ao utilizador verificar se a informação se encontra actualizada e se se adequa ao seu fim pretendido.

A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados.

A propriedade intelectual desta Informação, incluindo patentes, marcas registadas e direitos de autor, encontra-se protegida. Todos os direitos reservados.

Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a nossa vontade e sem aviso, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas.

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.pt

Spies Hecker.
Um membro de DuPont
Performance Coatings.

