


# Ficha Técnica.

## **Permahyd®**

### **Aditivo de Disfarces 9005 novo.**

O Permahyd® Aditivo de Disfarces 9005 novo ajuda a atingir uma zona de disfarce invisível com Permahyd® Base Bicamada Séries 280/285. Com cores críticas, previne alterações de cor na zona de disfarce.

Restrito a utilizadores profissionais!  
RA Ficha Técnica nº 9005/11/2006-PT



## Substrato.

### Substratos adequados:

- 1) Pinturas bem secas, originais ou antigas em bom estado e que tenham sido despolidas.
- 2) Superfícies com um primário ou um aparelho.

### Primários adequados:

Depende do objecto e do substrato, de acordo com a nossa recomendação de sistema.

### Pré-tratamento do substrato:



Limpar cuidadosamente pinturas originais e antigas ou substratos em aparelho, com Permaloid® Desengordurante.



Lixar a seco com lixadeira orbital com extracção de pó e papel P400-500, ou a água com lixa P 800.

Lixar ligeiramente a zona de disfarce do acabamento original não danificado com P 1000-12000, ou com 3M Scotch Brite ultra fino.

Limpar todos os substratos com Permaloid® Desengordurante.



Limpar uma vez mais, e com cuidado, as superfícies lixadas com Permahyd® Desengordurante 7080.

## Aplicação.

Diluyente:

Não é necessário.

Método de aplicação:

Viscosidade de aplicação  
4 mm, 20 °C, DIN 53211:

Bico da Pistola\*:







Pressão de aplicação\*:

Pressão de atomização\*:

Técnica de disfarce:

Período para evaporação de  
solventes (antes de verniz):

Métodos para reduzir o tempo de  
evaporação\* final:

	"compliant"	HVLP
	Pronto a aplicar	
	1.2 - 1.3 mm	WSB / 1.3 mm
	2.0 - 2.5 bar	-
	-	0.7 bar
	Dependendo da cor e da opacidade, aplicar 3-5 demãos leves/secas de Permahyd* Base Bicamada Series 280/285 pronto a aplicar com pressão reduzida (0.8 – 1.5 bar) na área a ser reparada.	
	Deixar evaporar solventes, permitindo que cada demão fique mate. Este processo pode ser acelerado pulverizando ar.	
	Em seguida, misturar a base bicamada pronta a aplicar 1:1 com Aditivo de Disfarces 9005 novo.	
	Dependendo ad cor, aplicar 2 – 3 demãos leves de mistura 1:1 com aditivo para disfarces para ajustar o efeito. Utilizar a mistura, para aplicar a técnica de disfarce da zona reparada para a área de transição, aplicando com pressão reduzida (0.8 – 1.5 bar)**	



15 - 20 minutos a 20 °C



Tempo de secagem: 5 minutos

\* Consultar instruções do fabricante!

\*\* Independentemente das recomendações do fabricante, a pressão de entrada deve ser reduzida como é indicado neste sistema de disfarce.

## Repintura.

Repintar com:

Permasolid® Vernizes 2K

## Nota especial.

Não aplicar este produto na sua forma pura.

## Dados técnicos.

Viscosidade de entrega:

56 - 65 segundos (ISO 4 mm)

Ponto de inflamação:

Superior a 60 °C

**Aditivo de Disfarces  
9005 novo**

Teor em sólidos:

19.8 % em peso  
17.8 % em volume

Densidade:

1,01 g/cm<sup>3</sup>

## Armazenamento.

### Estabilidade:

6 meses em latas de origem bem fechadas

### Condições de armazenamento:



Não aproximar de gelo!  
Armazenar entre 5 e 35 °C

A informação fornecida neste documento foi cuidadosamente por nós seleccionada e organizada, sendo baseada nos nossos melhores conhecimentos sobre o assunto à data da emissão. Não poderemos ser responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição. Não poderemos ser responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição.

Cabe ao utilizador verificar se a informação se encontra actualizada e se se adequa ao seu fim pretendido.

A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados.

A propriedade intelectual desta Informação, incluindo patentes, marcas registadas e direitos de autor, encontra-se protegida. Todos os direitos reservados.

Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a nossa vontade e sem aviso, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas.

SPIES HECKER GMBH  
Fritz-Hecker-Str. 47 – 107  
D - 50968 Köln  
Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06  
Fax ++49 (0)2234 - 6019-410  
[www.spieshecker.pt](http://www.spieshecker.pt)

Spies Hecker.  
Um membro de DuPont  
Performance Coatings.

